



Universell einsetzbarer, flammbeständiger und flexibler Wärmeschrumpfschlauch

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Selbstverlöschend (außer transparent)
- Flexibel
- Universell einsetzbar
- Gute Beständigkeit gegen herkömmliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel
- Hohe Durchschlagsfestigkeit
- Schrumpfrate: 2:1
- Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C
- Schrumpftemperatur: min. 110°C

STANDARDS

- UL File # E107857 (außer transparent)
- CSA File # 066150_0_000 (außer transparent)
- Erfüllt gängige Automotive OEM-Spezifikationen

TYPISCHE ANWENDUNG

- Abriebschutz und mechanischer Schutz
- Kabelisolierung, Kennzeichnung und Bündelung von elektrischen oder mechanischen Komponenten
- Zugentlastung
- Korrosionsschutz



2:1
SCHRUMPFRATE

-55°C bis 135°C
DAUEREINSATZTEMPERATUR

MÄRKTE:

Automotive, Industrie

STANDARDS:



Dünnwandiges vernetztes Polyolefin

ABMESSUNGEN

ARTIKELNUMMER	VOR SCHRUMPFUNG		NACH SCHRUMPFUNG				LIEFEREINHEITEN				
	Innendurchmesser (min) D		Innendurchmesser (max) d		Wandstärke (nom) W		Spule		Mini-Spule*		Längen
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	M	FT	M	FT	1,22 M / 48 IN
0047	1,2	3/64	0,6	0,024	0,40	0,016	300	984	150	492	25
0063	1,6	1/16	0,8	0,031	0,40	0,016	300	984	150	492	25
0094	2,4	3/32	1,2	0,047	0,50	0,020	300	984	150	492	25
0125	3,2	1/8	1,6	0,063	0,50	0,020	300	984	150	492	25
0187	4,8	3/16	2,4	0,094	0,50	0,020	300	984	75	246	25
0250	6,4	1/4	3,2	0,126	0,60	0,024	300	984	75	246	25
0375	9,5	3/8	4,8	0,189	0,60	0,024	150	492	75	246	25
0500	12,7	1/2	6,4	0,252	0,60	0,024	100	328	50	164	25
0625	16,0	5/8	8,0	0,315	0,60	0,024	100	328	50	164	10
0750	19,0	3/4	9,5	0,374	0,80	0,031	50	164	30	98	10
1000	25,4	1	12,7	0,500	0,90	0,035	50	164	30	98	10
1250	31,8	1 1/4	15,9	0,626	0,90	0,035	50	164	30	98	-
1500	38,0	1 1/2	19,0	0,748	1,00	0,039	50	164	30	98	-
2000	51,0	2	25,4	1,000	1,10	0,043	50	164	30	98	-
3000	76,0	3	38,0	1,496	1,30	0,051	25	82	15	49	-
4000	101,6	4	50,8	2,000	1,40	0,055	25	82	15	49	-

Transparente Artikel sind nicht UL oder CSA gelistet.

*Nur schwarze Artikel auf Spulen erhältlich



BESTELLUNG

Wählen Sie eine Größe, welche die zu umschrumpfende Anwendung vollständig umschließt. Bitte beachten Sie, dass die Wandstärke nach dem Schrumpfen auf dem Objekt dünner ist, als die spezifizierten Angaben nach vollständiger Schrumpfung.

- Optionen:
 - Farbe: Schwarz (BK), rot (RD), weiß (WT), transparent (CL), blau (BL), gelb (YL), grün (GR), braun (BN), grau (GY)
- Bitte geben Sie den Produktnamen, die Artikelnummer und die ausgewählten Optionen an.
- *Beispiel:* DERAY®-H, 0250 oder 1/4 in, schwarz

Bitte kontaktieren Sie Ihren Customer Service Mitarbeiter für weitere Informationen zu Farbe, Größen, Längen und technischem Datenblatt.